Compound	Unidure AD95	Unidure AD90	Unidure AD85	Unidure AD80	Unidure AD75	Unidure AD70	Unidure AD65	Unidure AD60	Unidure AD50
Hardness	95A	90A	85A	80A	75A	70A	65A	60A	50A
Rebound	48	59	64	64	63	63	52	32	62
Tensile	7500	6480	5300	5300	4800	4800	2500	2000	1700
100% Mod	2200	1100	780	780	540	540	360	210	230
300% Mod	5000	2100	1400	1400	970	970	555	360	395
Elongation	350	450	580	580	590	590	600	560	500
DieC Tear	545	455	270	270	310	310	215	135	155
Split	130	110	60	60	55	55	25	15	18
CompSet	32	30	28	28	20	20	23	20	4
Backbone	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether