Compound	Unidure A95	Unidure A90	Unidure A85	Unidure A80	Unidure A75	Unidure A70	Unidure A65	Unidure A60	Unidure A50
Hardness	95A	90A	85A	80A	75A	70A	65A	60A	50A
Rebound	45	30	26	20	20	15	15	15	14
Tensile	4200	4000	3800	2100	2100	1520	1520	1520	785
100% Mod	2000	1200	900	540	540	310	310	310	180
300% Mod	2950	3000	2200	1200	1200	670	670	670	370
Elongation	400	350	400	420	420	455	455	455	480
DieC Tear	420	270	230	220	220	135	135	135	75
Split	130	65	55	55	55	24	24	24	20
CompSet	35	32	30	24	24	13	13	13	9
Backbone	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether	Polyether