Compound	Unidure AE95	Unidure AE90	Unidure AE85	Unidure AE80	Unidure AE75	Unidure AE70	Unidure AE65	Unidure AE60	Unidure AE50
Hardness	95A	90A	85A	80A	75A	70A	65A	60A	50A
Rebound	30	30	33	38	40	36	50	50	55
Tensile	7400	7700	7500	7500	7500	6600	3700	3700	5060
100% Mod	1600	1000	680	625	500	355	250	250	250
300% Mod	2500	1600	1125	1075	900	720	450	450	475
Elongation	500	585	610	650	700	575	560	560	530
DieC Tear	720	645	415	445	385	280	180	180	205
Split	300	220	170	200	200	90	27	27	29
CompSet	23	33	29	30	31	25	3	3	2
Backbone	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester